

Réf. de prod.	NT060-000
Cat. de sécurité	S1 P SRC
Pointures	36 - 48
Poids (Pt. 42)	655 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse, en croûte velours perforée, couleur beige, doublure en tissu **TEXELLE**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox anti-perforation.

Plus: Semelle de propreté **AIR** anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseur de la surface plantaire. Languette à soufflet contre les corps étrangers.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, magasins, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure : Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde résistante: au choc de 200 J	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	16	➤ 14
	et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	15	➤ 14
	Semelle anti-perforation: en acier inoxydable, résistante à la pénétration, vernie avec résine époxyde.	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	1630	➤ 1100
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	M ⚡ M ⚡	280 820	➤ 0.1 ↑ 1000
Tige	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	> 35	➤ 20
	Croûte velours, couleur beige	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 5,6	➤ 0,8
Doublure antérieure	épaisseur 1,6/1,8 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 51,6	> 15
	Feutrine, respirant, couleur anthracite	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 5,3	➤ 2
Doublure postérieure	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 43,1	➤ 20
	Tissu TEXELLE , respirant, résistante à l'abrasion, couleur jaune	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 5,6	➤ 2
Semelle/marche	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 45,6	➤ 20
	En polyuréthane, antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	84	↑ 150
	Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion,	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	2	↑ 4
	aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.6	Résistance au détachement	N/mm	> 5	➤ 4
	Semelle intérieure: noir, basse densité, confortable et antichoc	6.4.2	semelle extérieure / semelle intérieure			
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ⚡/V)	%	+ 1,8	↑ 12
			SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,60	➤ 0,32
			SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,50	➤ 0,28
			SRB : acier + glycérine – plante du pied		0,28	➤ 0,18
			SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,19	➤ 0,13