

Fiche technique Sympamousse

100% Polyester-Trärgewirke Hochwertige Vinyl-Beschichtung Patentierte Rückseitenprägung Bedruckung Oberflächen-Versiegelung Oberflächenprägung 100 % Polyester carrier material High-value vinyl coating Patented reverse embossing Printed Surface sealed Embossed Matériau de support polyester à 100 % Revêtement vinyle de haute qualité Gaufrage de l'envers breveté Impression Etanchéité de surface Gaufrage de surface		Supporto in maglia di poliestere 100% Pregiato rivestimento in vinile Struttura brevettata del rovescio Stampa Superfici impermeabilizzate Stampa di superficie Tejido de soporte 100% de políester Recubrimiento vinílico de alta calidad Estampadón en relieve patentada en la parte posterior Impresión Sellado superficial Estampadón superficial 100 % полиэфирный несущий материал Высококачественное виниловое покрытие Запатентованный рельеф задней поверхности Нанесённая печать Модифицированная поверхность Поверхность с тиснением		
Eigenschaft / Feature		Sympa-Nova®		
Dicke / Gauge / Epaisseur / Spessore / Grosor / Толщина		EN ISO 24346 5,5 ± 0,5 mm		
Gesamtgewicht / Total weight / Poids total / Peso totale / Peso total / Общий вес		EN ISO 23997 950 ± 50 g / m²		
Lichtechtheit / Lightfastness/ Stabilité à la lumière / Stabilità alla luce / Resistencia a la luz / Натуральные цвета		EN ISO 105-B02 7 – 8		
Verschleißverhalten / Wear and tear / Résistance à l'usure / Resistente all'usura / Comportamiento al desgaste / Изнашиваемость		DIN 53528 0,05 g / 50 cm²		
Eindrucktiefe / depth of Impression / empreinte profonde / profondità l'effetto Impronta / profundidad de impresión / глубина вдавливания		DIN EN 433 ≤ 0,8 mm		
Maßliche Stabilität (6 h 80 °C – 24 h Normalklima) Längs-Querrichtung / Size stability (6 h 80 °C – 24 h Normal climate) Longitudinal-lateral direction / Stabilité dimensionnelle (6 h, 80 °C – 24 h conditions normales de climat) dans le sens longitudinal-latéral / Stabilità dimensionale (6 h 80 °C – 24 h condizioni climatiche normali) in direzione latero-longitudinale / Estabilidad dimensional (6 h 80 °C – 24 h clima normal) sentido longitudinaltransversal / Размерная стабильность (6 ч 80 °C – 24 ч при нормальном микроклимате) Продольно-поперечное направление		EN ISO 23999 ± 1,0		
Geruch / Smell / Odeur / Odore / Olor / Запах		VDA 270 C3 ≤ 3		
Brennbarkeit / Flammability / Inflammabilité / Inflammabilità / Inflamabilidad / Горючесть		DIN 75200 ≤ 100 mm / min		
Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau / Assorbimento idrico / Absorción de agua / Водопоглощение		DIN EN ISO 62 ≤ 25 %		